


BARNIZ SEMIMATE

El Barniz Semimate es un recubrimiento poliuretánico o dos componentes, desarrollado especialmente para el sector de repintado automotriz e industrial.

Conserva su mateabilidad a través del tiempo. Excelente resistencia mecánica, a la intemperie, a la luz y a los agentes químicos.

El Barniz Semimate puede utilizarse en retoques o reparaciones generales gracias a su rápido secado, dureza y flexibilidad de la película después de su aplicación.

	Porcentaje de Sólidos (%)	39,0 – 43,0	
	Relación de mezcla Barniz Mate Catalizador 1820 Disoltec U1800	v/v 4 1 1	% 100 25 25
	Viscosidad original Viscosidad de aplicación (CF#4 , 25°C)	50 - 70 s 16 – 18 s	Vida de la mezcla: 3 horas máximo
	Número de manos	2 a 3	Espesor de película de 50 a 75 µm
	Pistola de gravedad: Pico de fluido 1.2 -1.6 mm, presiones de 30-40 psi	Pistola de succión: Pico de fluido 1.6 -1.8 mm, presiones de 35-45 psi	Pistola HVLP Pico de fluido 1.4 -1.6 mm, presión según el fabricante
	Secado Libre al polvo (25°C) Libre al tacto (25°C) Al horno (60°C)	10 minutos máximo 20 minutos máximo 20 minutos	
	Tiempo de oreo (minutos)	Mínimo de 5 Máximo de 10	
	Tratamiento de la superficie	La base debe de tener un tiempo de oreo o secado de entre diez y quince minutos como mínimo antes de aplicar Barniz Mate. La superficie debe de estar seca y limpia.	

Aviso de Seguridad

Este producto es inflamable, se debe evitar el contacto con chispas, llamas o cualquier fuente de calor o ignición. Para mayor información remitirse a la Ficha de Seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestra experiencia y conocimiento. PAINTEC S.A.S. no se hace responsable de la utilización de nuestros productos cuándo no se siguen las instrucciones aquí indicadas.

